

〇〇〇〇株式会社

御中

国土交通省認可 国関整建産第434号
協同組合 防滑業振興協会
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-5



CSR' 測定結果表

貴社より依頼のありました測定結果を、下記のとおり報告いたします。

件名 (目的)	〇〇ビル使用タイルすべり性試験						
測定日	平成〇〇年〇月〇日						
室温・湿度	23℃		50%				
すべり片の種類	ゴムシート 硬さ 80 厚さ 5mm						
供試体	種類	磁器タイル					
	寸法	300×300					
	品名番	サンプルタイル					
測定担当者	防滑太郎						
準拠規格	JIS A 1454 : 2010						
測定器	ONO・PPSM						
CSR測定	試料の状態	試料No.	CSR (すべり抵抗係数)				摘要
			CSR平均値	最小値	最大値		
			1	0.85	0.82	0.86	
	乾燥状態	2					
		3					
		1	0.57	0.56	0.58		
	湿潤状態	2					
		3					
		1	0.39	0.37	0.40		
	湿潤状態 水+ダスト	2					
		3					

※測定数値については外部に漏洩しない事を誓約します。

COOPERATIVE

TOKYO OFFICE 2-2-5 HIRAKAWACHO,THIYODA-KU,TOKYO



BOUKATSU

102-0093 JAPAN TEL.03-6272-3240 FAX.03-6272-3620

<http://www.boukatsu.jp>